

Legierung	Farbe	Schmelz- intervall °C	HV (weich)	Dichte g/cm³	Guss	Draht *								Walzprofil *				Blech *									
						0,25	0,5	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	4,0	5,0	6,0	8,0	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	3,0	
Farbgold																											
333/30	sattgelb	850-910	105	10,9	x			x		x	x			x								x				x	
333/110	gelb	850-910	105	10,9	x			x		x			x	x			x					x			x		
585/300	gelb	850-890	140	13,9	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x			x				x	x		x	x	x
585/100	rötlich	820-870	140	13,3	x			x		x			x		x							x		x	x		
585/40	rot	900-920	130	13,1	x					x					x							x			x		
585/85	rot	900-920	130	13,1	x			x		x			x		x							x		x	x		
750/150	gelb	890-920	130	15,5	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x			x	x			x	x		x	x	x
750/125	sattgelb	850-890	140	15,4	x	x	x	x		x	x		x		x							x		x	x	x	
750/130	sattgelb	880-890	140	15,4	x	x		x	x	x	x		x		x	x		x				x		x	x	x	
750/90	rötlich	870-890	140	15,3	x			x		x			x		x			x				x		x	x	x	
750/40	rot	880-900	160	15,0	x			x		x					x							x			x		
750/50	rot	880-900	170	15,1	x			x		x			x		x							x			x		
950/50	sattgelb	940-985	80	17,5	x			x		x					x							x			x		
950/60	sattgelb	940-985	80	17,6	x		x	x		x			x	x	x							x			x		
Weißgold																											
585/10 Pd-WG (S)	weiß (gelb)	1040-1130	90	14,5	x					x					x							x			x		
585/12 Pd-WG	weiß (gelb)	1085-1170	90	14,5	x			x		x			x	x	x							x		x	x	x	
585/19 Pd-WG (M)	edelweiß	1150-1160	160	14,5	x			x		x	x		x		x			x				x		x	x	x	
585/19 Pd-WG	edelweiß	1060-1150	160	14,5	x		x	x	x	x	x		x	x	x			x				x		x	x	x	
590/Ni-WG (H1)	weiß (Ni)	910-990	150	12,8	x					x					x							x			x		
750/10 Pd-WG (S)	weiß (gelb)	1000-1160	100	16,0	x					x					x										x	x	
750/12 Pd-WG	weiß (gelb)	1040-1150	135	15,9	x			x		x			x	x	x							x		x	x	x	
750/16 Pd-WG (M)	edelweiß	1040-1150	140	15,8	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x		x				x		x	x	x	
750/Ni-WG (H1)	weiß (Ni)	920-960	210	14,8	x					x					x							x			x		
760/Ni-WG hart	weiß (Ni)	920-960	210	14,9				x		x			x													x	

Legierung	Farbe	Schmelz- intervall °C	HV (weich)	Dichte g/cm³	Guss	Draht *								Walzprofil *				Blech *											
						0,25	0,5	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	4,0	5,0	6,0	8,0	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	3,0			
Platin																													
Pt Cu 953/47	grauweiß	1730-1745	100	20,3	x			x		x	x		x		x			x							x			x	x
Pt Cu 960/40	grauweiß	1730-1750	115	20,3				x		x	x			x				x							x			x	x
Pt Ru 950/50	grauweiß	1840-1865	140	20,9				x				x		x	x	x									x			x	x
Pt W 950/50	grauweiß	1840-1860	150	21,3										x														x	
Pt Ir 800/200	grauweiß	1810-1825	190	21,7				x		x				x	x										x			x	
Palladium																													
500/480 Palladium	grauweiß	1200-1280	90	10,9						x					x										x			x	
950/20 Palladium	grauweiß	1380-1450	100	11,6				x		x					x										x			x	
Silber																													
925/Ag	weiß Ag	820-910	75	10,3	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
925/Ag	weiß Ag	820-910	75	10,3	Vierkantdraht, scharfkantig gezogen: 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 10,0																								
935/Ag	weiß Ag	820-910	70	10,3	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Feinmetalle																													
Gold 999,9		1063	25	19,3				x						Granallien											x				
Platin 999,5		1770	50	21,4				x						Plättchen											x				
Palladium 999,5		1552	50	12,0										Plättchen											x				
Silber 999,5		960	40	10,5				x		x	x			Granallien											x			x	x
Bicolor-Bleche																													
935/Ag mit 750/GG	gelbweiß	830-920	120	12,3																						x			
935/Ag mit 900/GG	gelbweiß	830-920	80	11,4																						x			

* Alle Angaben in mm

Das aufgeführte Lagermaterial wird am Tag der Bestellung versendet, wenn diese bis 13:30 Uhr bei uns eingeht.